

Renoncement au ponçage de Presyn top-floor

Développement de Presyn top-floor

Presyn top-floor, la chape éprouvée à base d'Anhydrite présente des avantages innovateurs grâce aux derniers développements.

État actuel de la technique

Le ponçage de chapes à base d'Anhydrite est de coutume et correspond à l'état actuel de la technique pour éliminer les particules détachées flottant à la surface lors de la mise en place.

On peut donc renoncer au ponçage, si le standing de la surface de la chape correspond aux exigences requises.

Essais préalables

Les conditions supplémentaires pour une chape optimale sont des essais préliminaires sur des formulations type, élaborées entre le producteur et Presyn SA, concédant. Des surfaces homogènes et des structures stables dans la granularité ne peuvent être garanties qu'en respectant une consistance avec **une valeur d'étalement de ≤ 240 mm.**

Temps de séchage optimal

Les chapes Presyn top-floor disposent d'une surface à pores ouvertes qui permet un temps de séchage normal. Un temps d'attente inutile et cher peut donc être évité.

Mise en place par des chapeurs spécialisés

Les chapeurs spécialisés et expérimentés dans la manutention de Presyn top-floor garantissent des surfaces de haute qualité, libres de particules détachées. Les poseurs de revêtements de sols sont, quant à eux, responsables d'un éventuel ponçage nécessaire selon les normes en vigueur.

Les indications ci-dessus se basent sur l'état actuel des connaissances techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des prescriptions de mise en place et d'application.