

FOAMGLAS® Innendämmsysteme

Mineralisches Putzsystem auf FOAMGLAS®

Brandschutz - Wohnhygiene – Oberflächendesign



OBERFLÄCHENGESTALTUNG MIT FOAMGLAS PC FINISH

Das mineralische Innenputzsystem

Eigenschaften «PC 74 A1»

- Brandklassifizierung A1 – nichtbrennbar
- Rein mineralisch
- Keine organischen Bestandteile
- Leicht zu verarbeitender Grundputz

Eigenschaften «PC FINISH 1» und 2.5

- Brandklassifizierung A1 – nichtbrennbar
- Rein mineralisch
- Keine organischen Bestandteile
- Brillanter Marmorputz, Körnung 1 mm + 2.5 mm

Eigenschaften «PC FINISH 0»

- Brandklassifizierung A1 – nichtbrennbar
- Rein mineralisch
- Keine organischen Bestandteile
- Harmonische Wandgestaltung
- Innenputz bis Qualitätsstufe Q4 glättbar
- Sorgt für ein angenehmes, gesundes Raumklima

1 Oberflächengestaltung mit «PC 74 A1» und Gewebeeinlage PC 150 für untergeordnete Räume

2 Oberflächengestaltung mit «PC 74 A1» und Gewebeeinlage PC 150 und als Oberputz «PC FINISH 0» (Kalkglätte)

3 Oberflächengestaltung mit «PC 74 A1» und Gewebeeinlage PC 150 und als Oberputz «PC FINISH» in der Körnung 1.0

4 Oberflächengestaltung mit «PC 74 A1» und Gewebeeinlage PC 150 und als Oberputz «PC FINISH» in der Körnung 2.5

VERARBEITUNG FOAMGLAS INNENDÄMMUNG

PC FINISH 0

PC FINISH 1 PC FINISH 2.5

PC 74 A1

Mit dem neuen Grundputz «PC 74 A1» ist ein nicht brennbarer, verarbeitungsfreundlicher, auch spritzbarer Putz auf dem Markt, den man auch in dickeren Schichten aufbringen kann, ohne dass es zu Scherspannungen im «FOAMGLAS» führt.

Der Grundputz «PC 74 A1» ist ein mineralischer Trockenmörtel hydraulisch erhärtend und kapillaraktiv zur Aufnahme von Deckputz «PC FINISH». In Verbindung mit dem Glasarmierungsgewebe «PC 150» wird eine Schichtdicke von 3 bis 7 mm empfohlen. Deckputze «PC FINISH» sind in der Körnung 1 mm und 2.5 mm erhältlich. Die 1 mm-Körnung kann frei modelliert und strukturiert werden.

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten mit dem mineralischen Putzsystem von «FOAMGLAS» sind detailliert in den technischen Anwendungen beschrieben. Mit dem «PC FINISH 0», der mineralischen und antibakteriellen Kalkglätte, sind den Gestaltungswünschen (bis Q4 geglättet) keine Grenzen gesetzt. Als Anstrich werden Mineral- resp. Silikat-Farben empfohlen.

Pittsburgh Corning (Schweiz) AG

Schöngrund 26, CH-6343 Rotkreuz
Telefon 041 798 07 07, Fax 041 798 07 97

direktion@foamglas.ch

www.foamglas.ch

